



Planchas Poliéstireno mecanizadas

PLANCHAS PARA AISLAMIENTO TÉRMICO

EL E.P.S. (POLIESTIRENO EXPANDIDO)

DENSIDAD	ESPESOR (mm)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	λ (W/ mk)	R (m ² K/W)
D15	10	2500	1000	0,039	0,25
D15	20	2500	1000	0,039	0,50
D15	30	2500	1000	0,039	0,75
D15	40	2500	1000	0,039	1,00
D15	50	2500	1000	0,039	1,25
D15	80	2500	1000	0,039	2,00
D15	100	2500	1000	0,039	2,50
D20	10	2500	1000	0,036	0,25
D20	20	2500	1000	0,036	0,55
D20	30	2500	1000	0,036	0,80
D20	40	2500	1000	0,036	1,10
D20	50	2500	1000	0,036	1,35
D20	80	2500	1000	0,036	2,20
D20	100	2500	1000	0,036	2,70

Otros espesores disponibles
bajo servicio de corte. (consultar)



Espesores disponible hasta 1200 mm.

EL X.P.S. (POLIESTIRENO EXTRUIDO)

ESPESOR (mm)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)
30	1250	600
40	1250	600
50	1250	600
60	1250	600
70	1250	600
80	2500	600
100	2500	600

Otros espesores disponibles
bajo servicio de corte. (consultar)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Conductividad (W/m ² K)	0,032 - 0,038
Rest. Comp. (kPa)	300
Reacción al fuego	E
Temperatura máx. °C	75

* Posibilidad de entrega en obra en 24 hrs. bajo demanda.

